

STONE CARPET SYSTEM

CONCRETTA CO-STONE

DOĞAL TAŞ HALI KAPLAMA SİSTEMİ

KESİNTİSİZ
YÜZEYDOĞAL
DOKUUV
DAYANIMIKAYMAZ
BİTİŞİÇ / DIŞ
MEKÂN

ÜRÜN TANIMI

Concretta CO-STONE; seçilmiş doğal taş agregalarının, yüksek performanslı şeffaf reçine ile birleştirilmesiyle elde edilen, derzsiz ve dekoratif bir taş halı kaplama sistemidir. Balkon, teras, merdiven, yürüyüş yolu, mağaza ve seçilmiş iç mekân zeminlerinde kullanılabilir.

UYGULAMA ALETLERİ

Mikser / çelik mala

UYGULAMA KALINLIĞI

6-10 mm

RAF ÖMRÜ

Etikete göre

SİSTEM NOTU

Kesin reçine oranı ve katman seçimi, CO-STONE kit etiketi ve güncel teknik föy ile birlikte değerlendirilmelidir.

01 / PREPARATION

Yüzey Hazırlığı

Sağlam alt zemin, doğru eğim ve kontrollü astarlama

Uygulamaya başlamadan önce ortam, yüzey ve malzemeler aynı çalışma alanında hazırlanmalıdır. Dış mekânda yağış ve doğrudan güneş riskine karşı uygulama alanı korunmalıdır.

01

UYGULAMA ADIMI

ALT ZEMİNİ KONTROL EDİN

Yüzey; taşıyıcı, kuru, temiz, düzgün ve aderansı azaltacak yağ, boya, gevşek tabaka ile tozdan arındırılmış olmalıdır. Çatlaklar onarılmalı; suyun yüzeyde beklememesi için gider ve eğimler uygulama öncesinde tamamlanmalıdır.

YÜZEY

Sağlam / temiz

NEM

Kontrollü

EĞİM

Gidere doğru

02

UYGULAMA ADIMI

CO-STONE PRIMER

Uygun CO-STONE astarı yüzeye rulo veya fırça ile kesintisiz ve eşit şekilde uygulanır. Emici veya zayıf yüzeylerde ikinci kat gerekebilir. Astar taze iken sistem föyünde belirtiliyorsa kuvars serpmeye yapılır; bir sonraki aşamaya yapışkanlık ve kür durumu kontrol edilerek geçilir.

UYGULAMA

Rulo / fırça

KONTROL

Tam kaplama

SONRAKİ ADIM

Föye göre

SONRAKİ AŞAMA

Karışım ve serim aşamasına geçin

Astar uygun kür durumuna geldikten sonra

02 / APPLICATION

Karışım ve Serim

Homojen karışım, eşit kalınlık ve sıkı yüzey

03

UYGULAMA ADIMI

REÇİNE A + B KARIŞIMI

CO-STONE reçinenin A ve B bileşenleri, kit üzerinde belirtilen oranda temiz bir kovaya alınır. Düşük devirli mikserle kabın kenarları ve tabanı sıyrılarak homojen görünüm elde edilene kadar karıştırılır. Oran değiştirilmez; karışıma su veya solvent eklenmez.

EKİPMAN

Düşük devir mikser

ORAN

Kit etiketine göre

İLAVE

Yapılmaz

04

UYGULAMA ADIMI

DOĞAL TAŞI REÇİNEYLE BİRLEŞTİRİN

Kuru ve temiz CO-STONE agregası karıştırıcı kaba alınır. Hazırlanan reçine agregaya yavaşça eklenir ve bütün taneler ince, eşit bir filmle kaplanıncaya kadar karıştırılır. Kovada kuru bölge veya reçine birikmesi bırakılmamalıdır.

AGREGA

Kuru / temiz

KARIŞIM

Tam homojen

KONTROL

Kuru bölge yok

05

UYGULAMA ADIMI

SERİN, YAYIN VE SIKIŞTIRIN

Karışım bekletilmeden yüzeye dökülür; master ve paslanmaz çelik mala ile belirlenen kalınlığa yayılır. Mala çok az sistem uyumlu kaydırıcıyla temiz tutulur. Geçişler yaş kenar yöntemiyle birleştirilir ve yüzey boşluk bırakmayacak şekilde sıkıştırılır.

Tipik 8 mm uygulamada yaklaşık 14-18 kg/m² karışım gerekir; kesin değer numune uygulamasıyla doğrulanır.

KALINLIK

6-10 mm

YÖNTEM

Yaş kenar

SARFIYAT

Kalınlığa bağlı**ÖNEMLİ**

Hazırlanan karışım, ortam sıcaklığına bağlı çalışma süresi içinde tüketilmelidir. Sertleşmeye başlayan ürüne yeniden reçine, su veya solvent eklenmez.

03 / COMPLETION

Kür ve Koruma

Uygulama alanına göre gözenek, detay ve kullanım planı

06

UYGULAMA ADIMI

GÖZENEK VE DETAY KONTROLÜ

Dış mekânda drenajlı, açık gözenekli sistem tasarlanmışsa yüzey kapatılmaz; giderler açık bırakılır. İç mekân, ıslak hacim veya leke dayanımı istenen alanlarda yalnızca CO-STONE ile uyumlu gözenek dolgu ve koruyucu sistem, teknik föydeki kat sayısı ile uygulanır.

DIŞ MEKÂN

Drenajlı seçenек

İÇ MEKÂN

Dolgu seçeneđi

DETAY

Giderler açık

07

UYGULAMA ADIMI

ALANI KORUYUN VE KÜRENDİRİN

Uygulama; yağmur, su, toz, yoğun güneş, don ve yaya trafiđine karşı korunur. Tipik koşullarda hafif yaya trafiđi yaklaşık 24 saat sonra, tam kullanım ise yaklaşık 7 gün sonra planlanır. Düşük sıcaklık ve yüksek nem bu süreleri uzatabilir.

HAFİF TRAFİK

Yaklaşık 24 saat

TAM KÜR

Yaklaşık 7 gün

KOŞUL

23°C / %50 bađıl nem

KULLANIM VE BAKIM

İlk temizlik tam kür sonrasında yapılmalıdır. Nötr pH'lı temizleyici ve yumuşak ekipman kullanın. Aşındırıcı pedler, güçlü asit/alkali ürünler ve yüzeyde uzun süre bekleyen kimyasallardan kaçının. Dış mekân giderlerini düzenli kontrol edin.

UYGULAMA KOŞULLARI Önerilen yüzey/ortam sıcaklığı: 10-30°C. Yoğuşma riski olan, donmuş, aşırı sıcak veya ıslak yüzeylere uygulama yapmayın.

Uygulama tamamlandı

Son kullanım öncesi tam kür süresini bekleyin